

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PROFIDECK lösungsmittelfrei**

**Werkstoff:** Hochdeckende Dispersionsfarbe auf copolymerer Vinylacetatbasis. Wasserverdünnbar, waschbar, scheuerfest, atmungsaktiv, alkalifest und matt auftrocknend, bei 200my Naßauftrag (entspricht 100my Trockenfilm) 100 % deckfähig. Geruchsneutral.

**Verwendung:** Scheuerfeste Innendispersion für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, vor allem im Renovationsbereich; auf Sichtbeton, Weiß-, Zement- und Kalkputz, Mauerwerk, Gips, Eternit, rostschutzgrundierte Eisen- u. Metalle.

**Qualitätsbestimmung:** Wasch- u. scheuerbeständig. Optimale Deckfähigkeit schon bei einem Anstrich, sehr reinigungsfreundlich, gute Kalk- und Gipsfleckenbeständigkeit. Leicht und ansatzlos verarbeitbar. Scheuerwerte nach 28 Tagen bei 23° und 50% rel. Luftfeuchte, Prüfgerät Gardener: >10000 Scheuerzyklen.

EN 13300 Kl. 1.2.6,2

Dichte: ca. 1,500 g/cm<sup>3</sup>

**Verarbeitung:** Untergrund muß trocken, fest und tragfähig sein. Lose Anstriche und Leimfarben entfernen. Mürbe und sandende Untergründe mit Tiefengrund festigen.

Voranstrich: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes PROFIDECK lösungsmittelfrei mit ca. 30 % Wasser verdünnen.

Schlußanstrich: PROFIDECK lösungsmittelfrei mit ca. 20% Wasser verdünnen.

PROFIDECK lösungsmittelfrei kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden. Auch Airless.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.


**Farbton:** weiß

**Verbrauch:** Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

**Trockenzeit:** 2 - 4 Stunden, je nach Temperaturen u. Luftfeuchtigkeit.

**Lösungsmittelverordnung:** Unterkategorie a:  
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken  
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l  
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eintrocknete Farbreste mechanisch oder mit Abbeizmittel entfernen.



Fabrikation von bauchemischen Produkten  
3100 St.Pölten  
Postfach 115  
Tel. (0 27 42) 88 11 77  
Fax (0 27 42) 88 11 77 13  
Email [office@alltek-austria.at](mailto:office@alltek-austria.at)

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PROFIDECK lösungsmittelfrei**

**Lagerung:** kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PROFIDECK fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010