

Fabrikation von bauchemischen Produkten  
3100 St.Pölten  
Postfach 115  
Tel. (0 27 42) 88 11 77  
Fax (0 27 42) 88 11 77 13  
Email office@alltek-austria.at

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PROFIMATT LÖSUNGSMITTELFREI**



**UWZ Nr 786**

**Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen!**

**Werkstoff:** Dispersionsfarbe auf copolymerer Vinylacetatbasis für Innen, dampfdurchlässig, naßwischbeständig lt. EN 13300 Kl. 3.2.7, gut deckend, lösungsmittelfrei, matt auf trocknend.

**Verwendung:** Für Innenanstriche auf Putz, Mauerwerk, Asbestzement, Beton, Holz, Holzfaserplatten, rostschutzgrundierte Eisen- und Metallteile. Gut geeignet zum Überstreichen von Raufasertapeten.

**Verarbeitung:** Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lockere Altanstriche und Leimfarben restlos entfernen. Mürbe und sandende Putze mit PCL Tiefengrund oder Putzgrund festigen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes PROFIMATT mit maximal 10% Wasser verdünnen. PROFIMATT kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden. Auch Airless.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

**Farbton:** weiß

**Abtönen:** Mit PCL Voll- und Abtönfarben

**Verbrauch:** Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100g/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

**Trockenzeit:** 4 - 6 Stunden

**Zusammensetzung:** Vinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Talk/Dolomit, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 02742 881177

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PROFIMATT LÖSUNGSMITTELFREI**

**Lösungsmittelverordnung:** Unterkategorie a:  
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken  
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l  
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

**Kenndaten nach EN 13300:**

**Nassabrieb:** Klasse 3

**Kontrastverhältnis :** Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 7m<sup>2</sup>/l

**Glanzgrad:** stumpfmatt

**Maximale Korngröße:** fein (<100µm)

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Lagerung:** kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PROFIMATT fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.

Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 01.2010