

TECHNISCHE INFORMATION

PCL PROFIPAINT

Werkstoff: Lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe auf copolymerer Vinylacetatbasis, gut deckend, dampfdurchlässig und matt auftrocknend.

Verwendung: Für waschbeständige Anstriche im Innenausbau.

Qualitätsbestimmung: lt. EN 13300 Kl. 3.1.7,5

Verarbeitung: Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein. Stark saugende Putze mit PCL Tiefengrund bzw. Putzgrund festigen, lose und mürbe Putze entfernen bzw. erneuern. Alte Leimfarben restlos entfernen.

Grundanstrich: PROFIPAINT lösungsmittelfrei - maximal mit 20% Wasser verdünnt.

Deckanstrich: PROFIPAINT lösungsmittelfrei - maximal mit 10% Wasser verdünnt.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: weiß

Abtönen: Mit PCL Voll- und Abtönfarben

Verbrauch: Ca. 100 g/m²/Anstrich. Zur genauen Verbrauchsermittlung wird ein Probeanstrich empfohlen.

Trockenzeit: 4 - 6 Stunden

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.


Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie a:
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



Fabrikation von bauchemischen Produkten
3100 St.Pölten
Postfach 115
Tel. (0 27 42) 88 11 77
Fax (0 27 42) 88 11 77 13
Email office@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PROFIPAINT fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

FG 02.2010